

## Ficha Técnica

# EMUCRIL 10 ELASTICO RUGOSO

EM-1096

### DESCRIPCION

Revestimiento elástico rugoso para fachadas, a base de resinas acrílicas de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Permite la aplicación del producto en capas de grosor variable, con efecto de relieve. Posee una magnífica flexibilidad y resistencia a la tracción, lo que comunica a su vez la capacidad de deformarse siguiendo los movimientos de dilatación y contracción de las fachadas, sin romperse ni agrietarse.



### COMPOSICIÓN

**LIGANTE:** Resinas acrílicas puras.

**PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:** Bióxido de titanio tipo rutilo, pigmentos inorgánicos sólidos a la luz, silicato magnésico, carbonato cálcico y cargas de distintas granulometrías seleccionadas.

**ADITIVOS:** Dispersantes, humectantes, biocidas, fungicidas, coloides protectores, coalescentes, antiespumantes y auxiliares de formación de relieves.

### USOS

Para la impermeabilización y protección de fachadas, que presenten grietas y fisuras, con acabados en relieve.

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACABADO: ..... Semimate.

VISCOSIDAD: (25°C BROOKFIELD RVT, Sp 7,20 rpm).... 600-700 Poises

DENSIDAD:..... 1,47+/- 0,05 Kg/L.

CONTENIDO SÓLIDO EN PESO:..... 80% +/- 1%.

SECADO:

- Tacto: 60-90 minutos.
- Repintado: 18-24 horas.
- Total: 15-20 días

(Dependiendo del soporte, temperatura, y humedad ambiental).

RENDIMIENTO:..... 1,5 m<sup>2</sup>/ litro

(Dependiendo de la altura, relieve, rugosidad y absorción del soporte)

DILUYENTE: ..... Agua

## Ficha Técnica

# EMUCRIL 10 ELASTICO RUGOSO

EM-1096

### INDICACIONES PARA LA APLICACION

- **REVESTIMIENTO ELASTICO RUGOSO** se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos de 10% de humedad relativa).
- En exteriores no aplicar si se prevee lluvia antes de cuatro horas de su aplicación. No aplicar a pleno sol del mediodía, ni en días muy húmedos.
- Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera al 50% con agua y la segunda sin diluir, tal como viene en el envase. Si se desean relieves poco pronunciados añadir un máximo de 5% de agua.
- Secaje a 25° y 65% de humedad relativa. El producto no mancha transcurrida 1-2 horas y se puede repintar a las 18-24 horas.

### PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE

#### **SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:**

Asegurarse de que el soporte esté limpio y seco. Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. Las posibles grietas o fisuras de tamaño superior a medio milímetro que puedan existir, deberán sanarse adecuadamente y proceder a su reparación con masilla o morteros adecuados, si fuesen muy numerosas es conveniente aplicar a lo largo de la misma, y entre las capas de pintura, una malla de fibra de vidrio. En los casos que sea necesario uniformar la absorción y consolidar la superficie, aplicar una mano de "Fijativo Penetrante F-1 **Emucril**". A continuación aplicar REVESTIMIENTO ELASTICO RUGOSO como se ha indicado.

#### **SUPERFICIES YA PINTADAS:**

Cerciórese de que el soporte sea compacto y firme. Controlar cuidadosamente el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y no perfectamente adheridas. Reparar convenientemente las imperfecciones, y proceder como se ha indicado para las superficies nuevas.

### ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C, es de dos años. Se envasa en botes metálicos litografiados de 15Lts.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.  
Producto no inflamable.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a [comercial@pinturase mucril.com](mailto:comercial@pinturase mucril.com)