

Ficha Técnica EMUCRIL 200

EM-10216

DESCRIPCION

Pintura Plástica mate para de dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, indicada especialmente para decoración de interiores y exteriores. Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción, muy buena cubrición y blancura, así como buena lavabilidad y resistencia al frote húmedo.



COMPOSICION

LIGANTE:

Copolímeros acrílicos en dispersión.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:

Bióxido de titanio tipo rutilo, silicato magnésico y carbonato cálcido.

ADITIVOS:

Dispersantes, humectantes, biocidas, coloides protectores, coalescentes y antiespumantes.

DILUYENTE:

Agua.

USOS

Superficies murales. Interior y exterior. Obra.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACABADO: Mate.
 VISCOSIDAD: (25°C BROOKFIELD RVT, Sp 6, 20 rpm) 150-200 Poises
 DENSIDAD:.....1,65±0,05 Kg/L.
 BLANCURA:.....(200μ) 90%±0,05%
 RESISTENCIA AL FROTE HUMEDO Clase 1
 (Según norma UNE-EN ISO 11998:2007 -En trámite-)
 CONTENIDO SOLIDO EN PESO: 63<1%
 SECADO: TACTO: 10-20 minutos
 REPINTADO: 2- 3 horas
 TOTAL: 15-20 días
 (Dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental)

RENDIMIENTO:..... De 6-8 m²/ litro
 (Dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte)

Febrero 2020

Ficha Técnica EMUCRIL 200

EM-10216

INDICACIONES PARA LA APLICACION

- **Emucril 200** se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos de 10% de humedad relativa).
- Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera del 10 al 20% y la de acabado con un máximo del 10 al 15%.
- Secaje a 25°C y 65% de humedad relativa: El producto no mancha transcurrida media hora y se puede repintar a las 4-6 horas.
- Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

Asegurarse de que el soporte esté bien limpio y seco. Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos o morteros adecuados. En los casos que sea necesario uniformar la absorción y consolidar la superficie, aplicar una mano de Emucril Fijativo Acrílico 100%". A continuación aplicar **Emucril 200** como se ha indicado.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Cerciorese de que el soporte sea compacto y firme. Controlar cuidadosamente el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y no perfectamente adheridas. Reparar convenientemente las imperfecciones y proceder como se ha indicado para las superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C, es de 24 meses. Se envasa en botes metálicos litografiados de 750ml, 4 Litros, 12 Litros y 15 Litros.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.
Producto no inflamable.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 951 136 936 o escriba a comercial@pinturasemucril.com