

EMUCRIL GAMMA MIX MATE

EM-11061

DESCRIPCION

Pintura Base Blanca o Transparente a base de copolímeros vinil etilénicos.

Productos integrados en el sistema colométrico Emucril Color, de máxima calidad para decoración de interiores, de gran poder de cubrición, muy fácil de aplicar y excelente lavabilidad(superior a 10.000 d.p.); proporcionando al secar, acabados lisos y sedosos de gran belleza.



USO

Uso exclusivo en sistema Tintométrico Emucril Color. Para el pintado de todo tipo de superficies murales en interiores.

Adecuado para trabajos de bricolaje.

COMPOSICION

Ligante :

Resina en dispersión.

Pigmentos y Extendedores:

Varían según tipo de base y color elaborado.

Aditivos:

Dispersantes, humectantes, biocidas, fungicidas, co-loides protectores, plastificantes, coalescentes y anti-espumantes.

Diluyente: Agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS

	BL	TR
Acabado	Mate	Mate
Viscosidad	145+-25 Poises	145+-25 Poises
Densidad	1.57+-0.03 Kg./L	1.25+-0.03 Kg./L
Lavabilidad	20.000 dobles pasadas	20.000 dobles pasadas
Cont. Máx. de COV permitido 2010	30g/L	30 g/L
Cont. Máx. de COV del producto	30g/L	30 g/L
Secado al tacto	15-30 minutos	15-20 minutos
Secado repintado	4-6 horas	4-6 horas
Secado total	15-20 días	15-20 días
Caleo	Mínimo después de 100 h de expos. ínter perímetro	Mínimo después de 100 h de expos. ínter perímetro
Rendimiento	8-10 m2/L	10-12 m2/L

Ficha Técnica

EMUCRIL GAMMA MIX MATE

INDICACIONES PARA LA APLICACION

Emucril Gamma Decoracion se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.

Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.

La Temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos de 10% de humedad relativa).

Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera del 15 al 20% y la de acabado con un máximo del 10%.

Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

PREPARACION DEL SOPORTE

Superficies no pintadas o nuevas:

Asegurarse de que el soporte esté bien limpio, seco y con el tiempo de maduración su aire necesario (mínimo tres semanas).

Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso contrario proceder a la reparación y consolidación con los productos o morteros adecuados.

Si existiesen zonas con mohos o verdín, tratar previamente la superficie con "Detergente Antimoho Emucril" y si el ataque fuese muy abundante, aplicar a continuación del lavado una mano de "Imprimación Saneadora-Selladora Emucril". En los casos que sea necesario uniformar la absorción y consolidar la superficie, aplicar una mano de "Fijativo Penetrante F-I Emucril".

A continuación Emucril Gamma Decoración como se ha indicado.

Superficies ya pintadas:

Cerciorarse de que el soporte sea compacto y firme.

Controlar cuidadosamente el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y no perfectamente adheridas.

Eliminar por completo las viejas pinturas a la cal, a la cola o al temple, por medio de abundante lavado y cepillado de la superficie. Reparar convenientemente las imperfecciones, y en presencia de mohos, hongos o verdín proceder como se ha indicado para las superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C, es de dos años.

Se presenta en botes metálicos de 1lts. y en envases de polipropileno de 4 y 12lts.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Productos no inflamables.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturase mucril.com