

Ficha Técnica EMUCRIL FORJA

EM-10393

DESCRIPCION

Esmalte de acabado alcídico de fácil aplicación que incorpora partículas de óxido micáceo y pigmentos de aluminio, confiriendo un acabado decorativo de aspecto forja.



USOS

Esmalte decorativo idóneo para la protección y embellecimiento de superficies metálicas principalmente expuestas al exterior, donde se desee un acabado texturado, característico de este tipo de acabados.

PROPIEDADES

- Buenas propiedades para su aplicación.
- Repintados ilimitados.
- Rápido secado.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Idóneo para el pintado de mobiliario urbano.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Color	Carta de colores Emucril acabado Forja			
Aspecto	Metálico efecto forja			
Sólidos en volumen	45 ± 2 %			
Espesor recomendado	40 micras secas.			
Rendimiento práctico	11,25 m ² / lt para 40 micras secas.			
Método de aplicación	Pistola airless, pistola aerográfica, brocha y rodillo			
Tiempo de secado	Ver tabla.			
Temperatura	Seco al tacto	Seco duro	Mínimo	Máximo
5°C	2 h	16 h	36 h	Prolongado
20°C	2 h	5 h	24 h	Prolongado
40°C	15 minutos	3 h	12 h	Prolongado
Peso específico	1.65 g/cc			

Ficha Técnica EMUCRIL FORJA

EM-10393

INDICACIONES PARA LA APLICACION

Mezcla	Homogeneizar bien el contenido del envase.	
Pistola "airless"	Recomendado	Rango de boquilla 0.33- 0.45mm (13-18milésimas) Presión salida en boquilla a 140 kg/cm ² Dilución 0-5%
Pistola de aire (Convencional)	Adecuado	Orificio de salida 1.0-1.5 mm. Presión 3-4 bar.
Brocha	Adecuado	
Rodillo	Adecuado	
Disolvente	Disolvente sintético	
Limpieza	Utilizar un disolvente de limpieza compatible con la pintura utilizada, de manera inmediata a su aplicación, evitando que el producto pueda polimerizar, en el equipo.	

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

EMUCRIL FORJA será más efectivo proporcionalmente con el grado de preparación que haya tenido la imprimación, se recomienda adecuar la superficie siempre que sea posible por medios abrasivos, como el chorro de arena, en su defecto se sugiere la utilización de herramientas manuales como lijadoras orbitales, etc, Antes de su aplicación la imprimación debe de encontrarse en perfecto estado y libre de cualquier suciedad que pudiera interferir en el anclaje.

Sobre acero y hierro, limpiar, imprimir para posteriormente aplicar EMUCRIL FORJA.

Sobre madera, masillas y yesos, imprimir con EMUCRIL SELLADORA.

Sobre Galvanizados, aplicar EMUCRIL IMP. FOSF. ANTICOR.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 35°C ni inferiores a 5°C, es de 1 año.

4LT

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Consultar ficha de seguridad.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturase mucril.com