

Ficha Técnica

ESMALTE METACRILICO P/GALVANIZADOS S.T.I.

EM-11069

DESCRIPCION

Esmalte acrílico base disolvente de excelente adherencia sobre acero galvanizado, buen brillo y excelente resistencia a los agentes químicos, así como al agua, a la intemperie y a la corrosión. Muy buena resistencia a la abrasión y al desgaste.

USOS

Exterior. Permite realizar acabados sobre superficies de acero galvanizado a mano única.

COMPOSICIÓN

LIGANTE:

Resinas acrílicas.

PIGMENTO:

Pigmentos orgánicos e inorgánicos de máxima resistencia.

ADITIVOS: Dispersantes, antipolvo y agentes estabilizantes.

DILUYENTE: Hidrocarburos, aromáticos y cetonas.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACABADO: Brillante.
COLOR: Bases "BL" y "TR".
VISCOSIDAD: (F4/20): 120-180"
DENSIDAD: 1.1-1.3 Kg/L según color
SECADO: (20°C y 65% HR; 30µ película seca)

AL POLVO: 10 minutos
SIN PEGAJOSIDAD: 30 minutos
TOTAL: 4 horas

RENDIMIENTO TEORICO: 12/13 m²/ litro
(Según naturaleza, rugosidad y absorción del soporte)

BRILLO A 60° : >90

Ficha Técnica

ESMALTE METACRILICO P/GALVANIZADOS S.T.I.

INDICACIONES PARA LA APLICACION

- **EMUCRIL ESMALTE METACRILICO PARA GALVANIZADOS** se puede aplicar a pistola aerográfica o pistola airless.
- Agitar antes de su empleo, con una espátula u objeto plano adecuado, hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.
- Para su aplicación a pistola aerográfica diluir hasta viscosidad de 30-35" F4 con 15-20% de Disolvente Emucril Acrílico.
- Para su aplicación a pistola airless, diluir hasta viscosidad de 60" F4, con 6-12% del mismo disolvente.
- Los utensilios utilizados deben limpiarse después de su uso con Disolvente Emucril Acrílico o Disol-

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

Las superficies deberán estar secas, limpias, sin polvo y exentas de grasa, etc.

Aplicar EMUCRIL ESMALTE METACRILICO PARA GALVANIZADOS generalmente a mano única sobre superficies galvanizadas; sobre superficies de hierro o acero, aplicar previamente imprimaciones anticorrosivas adecuadas.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Si la pintura anterior se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar a fondo, a continuación aplicar EMUCRIL ESMALTE METACRILICO PARA GALVANIZADOS, comprobando previamente que no remueva la capa anterior.

Si la pintura está en mal estado, desconchada o poco adherida deberá eliminarse por completo y proceder como se ha descrito para superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del productos en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.

Se presenta en envases metálicos litografiados de 750 ml. y 4lts.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Inflamable. Consultar ficha de seguridad.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasesmucril.com