

Ficha Técnica

EMUCRIL IMPRIMACION SECADO RAPIDO

EM-11975

DESCRIPCION

Imprimación de secado muy rápido, de buen poder antioxidante y excelente facilidad de aplicación.

Muy buena dureza y extensibilidad sin ninguna tendencia a descolgar.

Fabricado a base de resinas gliceroftálicas modificadas, admite el repintado con todo tipo de pinturas.

USOS

Protección y preparación para el esmaltado, de todo tipo de superficies de hierro y acero, tanto en interiores como en exteriores.

COMPOSICIÓN

LIGANTE: Resinas gliceroftálicas modificadas.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Bióxido de titanio, óxidos de hierro, pigmentos orgánicos y carbonato cálcico.

ADITIVOS: Dispersantes, humectantes, secantes, antipiel, antiposo y aditivos

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACABADO:.....	Mate Sedoso
COLORES:.....	Blanco y colores
DENSIDAD:.....	1,425 ± 0,125 Kg/L (según color)
VISCOSIDAD:.....	84 ± 6 K.U.
CONTENIDO SÓLIDO EN PESO:.....	64-76 ± 1 % (según color)
CONTENIDO SÓLIDO EN VOLUMEN:.....	53-61 ± 1 % (según color)
CONTENIDO MAXIMO DE COV PERMITIDO 2010.....	500 g/L
CONTENIDO MAXIMO DE COV DEL PRODUCTO:.....	500 g/L

SECADO:

- Tacto: 10-15 minutos.
- Sin Pegajosidad: 20-25 minutos.

RENDIMIENTO TEORICO:..... 10-12 m²/lt.

Reacción al fuego M-1

Febrero 2012

Ficha Técnica

EMUCRIL IMPRIMACION SECADO RAPIDO

EM-11975

INDICACIONES PARA LA APLICACION

- Emucril Imprimación de secado rápido, se puede aplicar a pistola aerográfica y airless.
- Dilución: 10-15% para Pistola aerográfica. 5-10% para Pistola airless.
- Disolvente a emplear: Emucril Disolvente Universal puro.
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 40°C y la humedad ambiental deberá ser inferior al 85% y el soporte deberá estar seco.
- Los utensilios deben limpiarse con Emucril Disolvente de Limpieza

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

Las superficies deberán estar secas y sin grasa, polvo, óxido, etc.

Aplicar una o dos manos de EMUCRIL IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO tal como se ha indicado. A las 24 horas se puede aplicar el esmalte o pintura de terminación que se desee.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Eliminar las zonas oxidadas y pintura mal adherida mediante medios mecánicos, rasquetas o cepillos de alambre.

Limpiar de polvo, grasa y suciedad y proceder como se ha descrito para superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas no superiores a 35°C, ni inferiores a 5°C es de 1 año.

Se presenta en envases metálicos litografiados de 25 Kg.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Inflamable. Consultar ficha de seguridad.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 951 135 936 o escriba a comercial@pinturase mucril.com