

EMUCRIL PINTURA DEPORTIVA

EM-10846

DESCRIPCION

Pintura de base acuosa especialmente desarrollada para el pintado y señalización de instalaciones deportivas.

Excelente dureza y resistencia a los golpes y choques, así como gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Acabado antideslizante resistente al frote, y de excelente lavabilidad.

USOS

Instalaciones deportivas de cemento, asfalto, madera. Aplicable sobre superficies metálicas debidamente preparadas.

COMPOSICIÓN

LIGANTE:

Acrílico puro.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:

Oxido de hierro, óxidos de cromo, bióxido de titanio, carbonato cálcico, sulfato bórico y silicato magnésico (según colores).

ADITIVOS:

Dispersantes, humectantes, biocidas, fungicidas, coloides protectores, coalescentes y antiespumante.

DILUYENTE:

Agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACABADO: Mate

SOLIDO EN VOLUMEN: 56+-1%

PESO ESPECIFICO 1.477± 0.02

VISCOSIDAD: (25°C BROOKFIELD RVT, Sp 6, 20rpm).... 130+-20 Poises

DENSIDAD: 1.30+-1.45 Kg/L.

RENDIMIENTO PRACTICO 8-12 m2/litro (Dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte)

TIEMPO DE SECADO (Dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental):

- Secado al tacto 1 hora
- Intervalo de Repintado para la segunda capa: Mínimo 4-6 horas

Ficha Técnica EMUCRIL PINTURA DEPORTIVA

EM-10846

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

Es preciso que el soporte esté bien limpio y seco, y si es de hormigón, deberá tener el tiempo de maduración al aire necesario (mínimo tres semanas).

La superficie debe ser consistente y firme, sin zonas de material disgregado o suelto.

En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos o morteros adecuados.

A continuación aplicar EMUCRIL PINTURA DEPORTIVA como se ha indicado.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Cerciorarse de que el soporte sea compacto y firme. Controlar cuidadosamente el estado de la pintura existente, eliminando las partes agrietadas y las no perfectamente adheridas.

Proceder a continuación como se ha indicado para las superficies nuevas.

INDICACIONES PARA LA APLICACION

Mezcla: Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.

Brocha: Adecuado

Rodillo: Adecuado

Pistola: Adecuado

Pistola "airless": La dilución variará según la boquilla empleado y la presión utilizada.

Temperatura: No deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C

Humedad de aplicación: la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos de 10% de humedad relativa).

Limpieza: Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

Consideración: En exteriores no aplicar si se prevé lluvia antes de cuatro horas de su aplicación. No aplicar a pleno sol del mediodía, ni en días muy húmedos.

Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera del 12 al 15% y la de acabado con un máximo del 5%.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturase mucril.com

Ficha Técnica

EMUCRIL PINTURA DEPORTIVA

EM-10846

PRECAUCION DE SEGURIDAD

Producto destinado a que sea utilizado por operarios profesionales en situaciones industriales. De acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la ficha Técnica sobre seguridad de materiales que Pinturas Emucril pone a su disposición. Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente.

Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico para mayor información.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

Tiempo de vida:

La estabilidad del producto en sus envases originales, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C, es de dos años.

Tamaño de envase:

Se envasa en botes metálicos litografiados de 15 litros.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pintursemucril.com