

Ficha Técnica

EMUCRIL FIJADOR ACRILICO 100%

EM-11827

INDICACIONES PARA LA APLICACION

- EMUCRIL FIJADOR PENETRANTE Nº, se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.
- Se debe diluir al menos al 100% con agua. La cantidad adecuada varía según el soporte y se debe ajustar observando que el producto, una vez seco, deje la superficie tratada, una pátina opalina. Cantidades muy elevadas de producto (dilución escasa) puede formar una película compacta, lo cual dificultaría la adherencia de las sucesivas capas de pinturas; por el contrario, una excesiva dilución, conllevaría una aplicación escasa de fijativo, lo que haría dificultosa la aplicación, disminuyendo la capacidad de anclaje del acabado y produciendo posibles zonas con absorción no uniforme.
- Se aplica generalmente una sola mano, que seca al tacto en 15/30 minutos, y se puede pintar pasadas seis horas.

RECOMENDACIONES:

- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar si se prevé lluvia.

PREPARACION DEL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

Asegurarse de que el soporte esté limpio, seco y con el intervalo de tiempo de maduración al aire necesario (mínimo tres semanas), aplicar como se ha indicado.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Si se utiliza para consolidar viejas capas de pinturas caídas, temple o la cola, limpiar la suciedad, polvo, etc., eliminar las partes agrietadas, desprendidas, etc. y aplicar como se ha indicado.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

No conviene prolongar el almacenaje más de dos años a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C.

Envases de 1Lt., 5Lts. Y 25 Lts.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 951 135 936 o escriba a info@pinturase mucril.com