

Ficha Técnica EMUCRIL HIDROLITE

EM-101112

DESCRIPCION

Pintura para fachadas a base de resinas HYDROPLIOLITE®. Producto de nueva tecnología que permite fabricar una pintura en fase acuosa, de alto poder penetrante y adherente y con un COV muy bajo. Posee una excepcional resistencia a la intemperie, gran adherencia, capacidad de penetración en el sustrato así como excelentes propiedades de anticarbonatación. Resistente a la alcalinidad. Impermeable, transpirable, seca rápidamente, es autolimpiable y resistente a hongos y mohos. Resulta especialmente indicado en climas agresivos, en particular el marino ya que posee una importante microporosidad que deja respirar el soporte.

USOS

Para exterior e interior sobre todo tipo de superficies de albañilería.
No es necesario el uso de fijador ni imprimaciones.
Mate absoluto, sin reflejos.
Altamente lavable.

COMPOSICION

LIGANTE: Resinas acrílicas especiales en dispersión acuosa bajo la tecnología (EBS: Emulsified Binding System), marca registrada por ELIOKEM.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Bióxido de titanio, carbonatos y extendedores especiales.

ADITIVOS: Dispersantes, humectantes y estabilizantes.

DILUYENTE: Agua.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACABADO: Mate.
VISCOSIDAD: 100+-30 poises
DENSIDAD:..... 1,55+-0,05 Kg/L
CONTENIDO SOLIDO EN PESO: 64+-1 %

SECADO: TACTO: 30-50 minutos
REPINTADO: 6-8 horas

RENDIMIENTO TEORICO:..... 6 a 10 m2/ litro

Ficha Técnica EMUCRIL HIDROLITE

EM-101112

INDICACIONES PARA LA APLICACION

- **EMUCRIL HIDROLITE** se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola airless.
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- En aplicaciones a brocha o rodillo dar una primera mano diluida del 10-15% con agua. Resto de capas diluir al 5%.
- En aplicaciones a pistola airless diluir la primera mano del 20-25% y el resto del 10-12%.
- Efectuar la limpieza de utensilios con agua, inmediatamente después de su uso.
- No aplicar a temperatura inferior a 5°C.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

Las superficies deberán estar limpias y secas.
Madera y albañilería: Aplicar directamente Emucril Hidrolite.
No necesita fijador ni imprimación.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Si la pintura anterior se encuentra en buen estado, limpiar a fondo, lijar cuidadosamente (en especial si la superficie es brillante) y aplicar a continuación EMUCRIL HIDROLITE.

Si la pintura está en mal estado o poco adherida, eliminarla por completo y proceder como se ha indicado para superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 35°C ni inferiores a 5°C, es de dos años.
Se presenta en envases de plástico de 4L y 12L.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No requiere etiquetado de peligrosidad según la normativa vigente.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturase mucril.com