

Ficha Técnica EMUCRIL STANDARD

EM-10214

DESCRIPCION

Pintura plástica mate a base de una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, como pigmento bióxido de titanio y cargas inorgánicas. Está indicado para decoración de interiores. Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción. Buena cobertura y blancura.



USOS

Decoración de interiores.

Aplicable sobre cemento, yeso, escayola, piedra, gotéele, temple, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

ACABADO: MATE

VISCOSIDAD: (25°C BROOKFIELD RVT, SP 6, 20 RPM) 125-175 POISES

DENSIDAD: 1.59+-0.05 KG/L

BLANCURA: (200um): 89.0+-0.5%

CONTENIDO SOLIDO EN PESO: 62+-1%

SECADO: (dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental):

TACTO: 10-20 minutos

REPINTADO: 2-3 horas

TOTAL: 10-15 días

RENDIMIENTO: 6 A 8 M2/LITRO por capa (Dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte)

DILUYENTE: Agua

Ficha Técnica EMUCRIL STANDARD

EM-10214

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

Emucril Estándar se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola aerográfica. Las superficies a pintar deben estar exentas de grasa, salitre, pintura en mal estado, etc. Si la superficie a pintar ya está pintada, hay que eliminarla totalmente la pintura en el caso de estar en mal estado o mal adherida.

Aplicar una primera mano diluyendo con un 35-45% de agua, en el caso de superficie nueva. Sobre superficies ya pintadas en buen estado diluir con un 10-25% de agua, una vez seca aplicar una segunda mano diluyendo la pintura con un 10-20% de agua. Los útiles de trabajo se limpian con agua inmediatamente después de su uso..

No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos de 10% de humedad relativa).

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.

Se envasa en botes de plástico serigrafiados 750 ML, 4LT Y 12 LT

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pintursemucril.com