

EMUCRIL CONSOLIDANTE MURAL

EM-11885

DESCRIPCION

Fijativo mural al agua, de base acrílica, adecuado para consolidar soportes murales de todo tipo, o capas de viejas pinturas caleadas, así como para barnizar ladrillos, piedra natural o artificial, etc.



COMPOSICIÓN

LIGANTE:

Resina acrílica pura en dispersión acuosa.

USOS

Superficies murales. Exterior-Interior. Ladrillo, piedra, etc.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido móvil, blanquecino

Viscosidad: 2000 ± 500 cPs

Densidad: 1,06 ± 0,05 Kg/L

Contenido sólido en peso: 50 ± 1%

Cont. máx. de COV permitido 2010: 30 g/L

Cont. máx. de COV del producto: 30 g/L

Rendimiento teórico: 45 - 50 m²/lt

Diluyente: Agua

Parámetros de ensayo:

* Viscosidad: Brookfield RVT, Sp6, 20 rpm a 25°C

* Rendimiento: Dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte

Ficha Técnica

EMUCRIL CONSOLIDANTE MURAL

EM-11885

INDICACIONES PARA LA APLICACION

El Fijativo CONSOLIDANTE MURAL se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.

- Se debe diluir de cuatro a seis veces su peso con agua. La cantidad adecuada varía según el soporte, y se debe ajustar observando que el producto, una vez seco, deje en la superficie tratada, una patina opalina. Cantidades muy elevadas de producto (dilución escasa) pueden formar una película compacta, lo que dificultaría la adherencia de las sucesivas capas de pinturas; por el contrario, una excesiva dilución, conllevaría un aplicación escasa del fijativo, lo que haría dificultosa la aplicación, disminuyendo la capacidad de anclaje del acabado y produciendo posibles zonas con absorción no uniforme.
- Se aplica generalmente una sola mano, que seca al tacto en 15-30 minutos, y se puede pintar pasadas 6 horas.
- Para impermeabilizar y compactar ladrillos de cara vista, piedra natural etc. Dependiendo de la porosidad y absorción del soporte, puede ser necesario aplicar dos manos, aunque normalmente una sola es suficiente.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

Asegurarse de que el soporte esté bien limpio, seco y con el intervalo de tiempo de maduración al aire necesario (mínimo tres semanas) y aplicar como se ha indicado.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Si se utiliza para consolidar viejas capas deterioradas al temple o a la cola, limpiar la suciedad, polvo, etc., eliminar las partes agrietadas, desprendidas etc. y aplicar tal como se ha indicado.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.
Se presenta en envases de polietileno de 1 Kg, 5 Kg y 25 Kg.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. Producto no inflamable.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 951 135 936 o escriba a info@pinturase mucril.com