

Ficha Técnica

EMUCRIL IMPRIMACION ESTRUCTURAS

EM-11987

DESCRIPCION

IMPRIMACIÓN ESTRUCTURAS

Imprimación antioxidante adecuada para la protección de superficies de hierro y acero en general, fabricada a base de resinas sintéticas y pigmentos antioxidantes. Seca muy rápidamente y se aplica con gran facilidad.



USOS

Protección y preparación de superficies de hierro acero, tanto en interiores como en exteriores.

COMPOSICIÓN

LIGANTE: Resina sintéticas.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Óxidos de hierro, bióxido de titanio, pigmentos orgánicos, carbonato cálcico.

ADITIVOS: Dispersantes, humectantes, secantes, antipiel, Antipolo y aditivos auxiliares.

DILUYENTE: Hidrocarburos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACABADO:.....	Satinado
COLORES:.....	Rojo, Gris, Azul, Verde
DENSIDAD:.....	1,50 -1,60 Kgr/l. según color.
VISCOSIDAD:.....	90-150" F4/25
CONTENIDO SÓLIDO EN PESO:.....	80% +/-1%
CONTENIDO SÓLIDO EN VOLUMEN:.....	68% +/-1%
CONTENIDO MÁXIMO DE COV PERMITIDO 2007/2010.....	450/350 gr/lit.
CONTENIDO MÁXIMO DE COV DEL PRODUCTO:.....	300 gr./lit.
SECADO:	
• Tacto: 15-30 minutos.	
• Sin Pegajosidad: 45-60 minutos.	
• Repintar: 24 horas.	
RENDIMIENTO TEÓRICO:.....	10-12 m ² /lit.

Ficha Técnica

EMUCRIL IMPRIMACION ESTRUCTURAS

EM-11987

INDICACIONES PARA LA APLICACION

- EMUCRIL Imprimación Estructuras, se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola aerográfica y airless.
- Dilución: 0-10% para brocha o rodillo,
10-15% para pistola aerográfica.
5-10% para pistola airless.
- Disolvente a emplear: EMUCRIL DISOLVENTE Universal.
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 40°C y la humedad ambiental deberá ser inferior al 85% y el soporte deberá estar seco.
- Los utensilios deben limpiarse con EMUCRIL DISOLVENTE Universal.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

Las superficies deberán estar secas y sin grasa, polvo, óxido, etc.

Aplicar una o dos manos de EMUCRIL Imprimación Estructuras tal como se ha indicado.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Eliminar las zonas oxidadas y pintura mal adherida mediante medios mecánicos, rasquetas o cepillos de alambre. Limpiar de polvo, grasa y suciedad y proceder como se ha descrito para superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 35°C ni inferiores a 5°C es de un año.

Se presenta en envases metálicos litografiados de 4 litros y 25 kilos.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Inflamable. Consultar ficha de seguridad.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com