

Ficha Técnica

FIJADOR ALTAS PRESTACIONES

EM-11883

DESCRIPCION

Imprimación al agua para fachadas, a base de resinas PLIOTEC®, con una excepcional adherencia y capacidad de penetración, indicada para la fijación de soportes pulverulentos como hormigón, revoques y viejas pinturas, así como para la imprimación de superficies no porosas. Su estructura le confiere una excelente resistencia al agua y a la humedad, así como una buena resistencia a la intemperie, a la radiación ultravioleta, y, muy buena impermeabilidad al paso del CO₂, proporcionando un gran efecto de anticarbonatación.



USOS

COMPOSICION

Todo tipo de superficies murales. Exterior e interior.

Ligante :

Resinas PLIOTEC®.

Aditivos:

Dispersantes, espesantes, coalescentes y antiespumantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Incoloro
Aspecto: Líquido incoloro
Viscosidad: 50+-5 Poises
Densidad: 1 +- 0,02 Kg/L
Cont.sólido en peso: 27+- 3%
Cont.máx. de COV permitido 2010: 40 g/L
Cont.máx. de COV del producto: 40 g/L
Secado tacto: 1-2 horas
Secado repintado: 6-8 horas
Rendimiento teórico: 12-15 m²/L

CÓDIGO

Enero 2012

Ficha Técnica

FIJADOR ALTAS PRESTACIONES

EM-11883

INDICACIONES PARA LA APLICACION

- EMUCRIL Fijador al agua PLIOTEC se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos de 10% de humedad relativa).
- En exteriores no aplicar si se prevé lluvia antes de cuatro horas de su aplicación. No aplicar a pleno sol del mediodía, ni en días muy húmedos.
- Secaje a 25°C y 65% de humedad relativa: el producto no mancha transcurrida 1 hora y se puede repintar a las 6-8 horas.
- El producto se presenta al uso, no se recomienda mayor dilución con agua. En caso de soportes muy absorbentes, diluir como máximo al 25%.

PREPARACIONES PARA EL SOPORTE

.Superficies no pintadas o nuevas :

Asegurarse de que el soporte esté bien limpio, seco y con el tiempo de maduración al aire necesario (mínimo tres semanas).

Aplicar sin diluir una o dos manos del fijativo agua PLIOTEC.

.Superficies ya pintadas :

Si se utiliza para consolidar viejas capas deterioradas al temple o a la cola, limpiar la suciedad, polvo, etc. Eliminar las partes agrietadas, desprendidas, etc, reparar las imperfecciones y aplicar tal como se ha indicado.

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

El producto se presenta en envases de plástico de 1L, 5 L y 15L.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 951 135 936 o escriba a info@pinturase mucril.com