

Ficha Técnica

GAMMA FACHADAS ELASTICO FACHADAS

EM-109158

DESCRIPCION

Revestimiento liso de elevada flexibilidad, elaborado a base de resinas de vinil acetato y etileno de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. El revestimiento posee una elevada dureza y muy buena adherencia a los diferentes materiales utilizados en la construcción.

Al secar proporciona una película de gran espesor y flexibilidad, capaz de soportar los movimientos de dilatación y contracción de los materiales de construcción.

Formulado y diseñado especialmente para uso profesional tanto en obra como en rehabilitación.



COMPOSICION

Ligante :

Resina vinil-etilénica en dispersión.

Pigmentos Y Extendedores:

Bióxido de titanio rutilo, carbonato cálcico, talco.

Diluyente:

Agua

Aditivos:

Dispersantes, humectantes, biocidas, coloides protectores, coalescentes y antiespumantes.

USOS

Profesional. Para protección de fachadas. Exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado.....	Blanco mate sedoso
Viscosidad	150 ± 60 poises
Densidad	1,59 ± 0,05 Kg/l
Blancura	93 ± 1%
Contenido en sólido en peso:	70 ± 1%
Cont. máx. de COV permitido 2010:	40 g/L
Cont. máx. de COV del producto:	40 g/L
Secado Tacto:	30 - 40 minutos
Secado Repintado:	6 - 8 horas
Secado Total:	14 - 21 días
Rendimiento:	8-10 m ² /L

Parámetros de ensayo:

* Viscosidad: Brookfield RVT, Sp 6, 20 rpm, 25 °C.

* Blancura: 200 µm

* Secado: Dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental.



Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

Ficha Técnica

GAMMA FACHADAS ELASTICO FACHADAS

EM-109158

INDICACIONES PARA LA APLICACION

EMUCRIL GAMMA ELASTICO FACHADAS se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.

- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5º C ni superiores a 35º C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos de 10% de humedad relativa).
- En exteriores no aplicar si se prevé lluvia antes de cuatro horas de su aplicación. No aplicar a pleno sol del mediodía, ni en días muy húmedos.
- Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera del 5 al 10 % , y la de acabado tal como viene en el envase, o con un máximo del 5 % de agua.
- Rendimiento: 4-6 m² por litro y capa.
- Secaje a 25°C y 65% de humedad relativa: El producto no mancha transcurrida media hora y se puede repintar a las 6 - 8 horas.
- Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

PREPARACION DEL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

Asegurarse de que el soporte esté bien limpio, seco y con el tiempo de maduración al aire necesario (mínimo tres semanas).

Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse.

En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos o morteros adecuados.

Si existen zonas con mohos o verdín, tratar previamente la superficie con "Emucril Limpiador Reforzante" y si el ataque fuese muy abundante aplicar a continuación del lavado una mano de "Emucril Imprimación Saneadora-Selladora".

En los casos que sea necesario uniformar la absorción y consolidar la superficie, aplicar una mano de "Emucril Fijador Acrílico 100%".

A continuación aplicar EMUCRIL GAMMA ELASTICO FACHADAS como se ha indicado.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Cerciórese de que el soporte sea compacto y firme.

Controlar cuidadosamente el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y no perfectamente adheridas.

ALMACENAJE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.
Se envasa en botes de plástico litografiados de 15 L.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.
Producto no inflamable.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

Para cualquier consulta contacte con el 951 135 936 o escriba a comercial@pinturase mucril.com