

Ficha Técnica

EMUCRIL PLASTICO PERLITA

EM-102142

DESCRIPCION

Pintura plástica a base de resinas especiales, de muy buena adherencia y penetración sobre yesos proyectados.
Excelente blancura y opacidad, acabado mate, gran facilidad de aplicación con muy buena nivelación y resistencia al frote.



COMPOSICION

LIGANTE:

Resinas especiales en emulsión, de tamaño de partícula inferior a 0,2 µm.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:

Bióxido de titanio tipo rutilo, silicato magnésico y carbonato cálcico.

ADITIVOS:

Dispersantes, humectantes, biocidas, coloides protectores, coalescentes y antiespumantes.

DILUYENTE:

Agua.

USOS

Sobre todo tipo de superficies murales, especialmente sobre enlucidos de yeso proyectado y placas de yeso laminado (Pladur).

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACABADO: Mate.
 VISCOSIDAD: 140+60 Poises
 DENSIDAD: 1,605+-0,025 Kg./L
 BLANCURA (200um): 90,2+- 0,05%
 LAVABILIDAD: >5000 Dobles pasadas
 CONTENIDO SOLIDO EN PESO:.....63%+-1%
 CONTENIDO MAX.DE COV PERMITIDO 2010:..... 30 g/L
 CONTENIDO MAXIMO DE COV DEL PRODUCTO: 30 g/L
 SECADO:
 TACTO: 10-20 minutos
 REPINTADO: 4-6 Horas
 TOTAL: 10-15 Días
 Dependerá del soporte, temperatura y humedad ambiental

RENDIMIENTO:..... De 6 a 8 m2/ Litro
(Dependerá de la rugosidad y absorción del soporte)

Marzo 2012

Ficha Técnica

EMUCRIL PLASTICO PERLITA

EM-102142

INDICACIONES PARA LA APLICACION

- EMUCRIL PLÁSTICO PERLITA se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos de 10% de humedad relativa).
- Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera del 15 al 25% y la de acabado con un máximo del 10 al 20%.
- Secaje a 25°C y 65% de humedad relativa: El producto no mancha transcurrida media hora y se puede repintar a las 4-6 horas.
- Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

Asegurar de que el soporte está bien limpio y seco.

Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos o morteros adecuados.

En los casos que sea necesario uniformar la absorción y consolidar la superficie, aplicar una mano de "Fijativo Penetrante EMUCRIL F-1".

A continuación aplicar EMUCRIL PLÁSTICO PERLITA como se ha indicado.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Cerciorarse de que el soporte sea compacto y firme. Controlar cuidadosamente el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y no perfectamente adheridas.

Reparar convenientemente las imperfecciones, y proceder como se ha indicado para las superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no

30°C ni inferiores a 5°C es de 2 años.

Se envasa en botes de plástico litografiados de 12 L.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. Producto no Inflamable.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com