

## Ficha Técnica EMUCRIL EXTRA 400

EM-102170

### DESCRIPCION

Pintura plástica mate, a base de dispersión acuosa de un copolímero vinil-etilénico de alta tecnología. Posee muy buena blancura, dureza y resistencia. Se aplica muy fácilmente, es de muy débil olor y dejando un acabado mate-sedoso.



### USOS

- Superficies de albañilería.
- Interior y exterior.
- Bricolaje en general.

### PROPIEDADES

- Muy buena nivelación y adherencia.
- Buena elasticidad, no cuarteo.
- Gran lavabilidad.
- No amarillea
- Inodoro.
- Alto poder cubrición.

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACABADO: ..... Mate sedoso  
 VISCOSIDAD: ..... 13000-15000 (mPa.s)  
 DENSIDAD: ..... 1,61-1,66 g/ml  
 RESISTENCIA AL FROTE HUMEDO: ..... 8-10 micras / Clase 2  
 CONTENIDO EN MATERIA NO VOLATIL (MASA): ..... 59-61%  
 CONT. MAX. DE COV PERMITIDO EN 2010: ..... 30g/L  
 CONT. MAX. DE COV DEL PRODUCTO: ..... 30g/L

SECADO:

TACTO: ..... 30 minutos.  
 REPINTAR: ..... 2-4 horas.  
 TOTAL: ..... 10-20 días

RENDIMIENTO TEORICO: ..... 6-8m<sup>2</sup>/ Litro (50µm secas)

DILUYENTE: ..... Agua

## Ficha Técnica EMUCRIL EXTRA 400

EM-102170

### INDICACIONES PARA LA APLICACION

- Se puede aplicar a brida, riel y pista.
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- La segunda capa de producto debe ser aplicada en sentido perpendicular a la primera para conseguir una óptima.
- Para proyección mediante equipo Airless, utilice lo siguiente: presión de ~150 bar, boquilla de ~0,38-0,53 mm, ángulo de aplicación de ~50°-80°.
- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C, ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (>10% humedad relativa).

### PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE

#### SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

En exteriores, limpiar toda la superficie mediante medios mecánicos, por ejemplo, chorro de agua a alta presión.

La superficie deberá quedar consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso de necesitarse igualar el sustrato, proceder a su reparación.

Para uniformar la absorción y consolidar la superficie, aplicar una mano de EMUCRIL FIJADOR 100% ACRILICO, EMUCRIL CONSOLIDANTE MURAL o de EMUCRIL FIJADOR ALTAS PRESTACIONES.

#### SUPERFICIES YA PINTADAS:

En exteriores, limpiar toda la superficie mediante medios mecánicos, mediante chorro de agua a alta presión.

Cerciórese de que el soporte sea compacto y firme.

Controlar cuidadosamente el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y/o no perfectamente adheridas.

Reparar las imperfecciones, y proceder como se indica para las superficies nuevas.

### ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.

Se envasa en botes de plástico litografiados de 15 L.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no exigen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

Para cualquier consulta contacte con el 951 135 936 o escriba a [comercial@pinturasemucril.com](mailto:comercial@pinturasemucril.com)