

Ficha Técnica

BARNIZ TINTE SATINADO

EM-10452

DESCRIPCION

Barniz incoloro, transparente, a base de resinas sintéticas con poliuretanos y ceras teflonadas, de acabado satinado de gran belleza y elasticidad y excelente dureza. Muy resistente a roces y golpes y totalmente lavable, proporciona acabados altamente decorativos.



USOS

Para el barnizado de todo tipo de superficies de madera en interior, tales como puertas, ventanas, muebles, estanterías, vallas, sillas, etc. Se puede usar también para exterior sobre superficies de madera protegidas de sol directo.

COMPOSICION

LIGANTE:

Resinas gliceroftálicas modificadas.

DILUYENTE:

EMUCRIL Aguarras / EMUCRIL Simil Aguarras.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

COLOR: Incoloro
 BRILLO: Satinado
 VISCOSIDAD: 120/130F4/25
 DENSIDAD: 1,02-1,05 g/ml
 CONTENIDO EN MATERIA NO VOLÁTIL (EN MASA) 62-64%
 CONTENIDO EN MATERIA NO VOLÁTIL (EN VOLUMEN) 50-52%
 SECADO: SIN PEGAJOSIDAD: 2-3 horas
 REPINTAR: 16-24 horas

RENDIMIENTO TEORICO: 12 a 15 m²/litro.
 (según naturaleza, rugosidad y absorción del soporte)

DILUYENTE: hidrocarburos alifáticos
 RESISTENCIA AL FUEGO: M-1 (UNE 23.727)
 CONTENIDO MÁXIMO EN COV PERMITIDO 400 g/L (2004/42/II A clasificación)

Ficha Técnica

BARNIZ TINTE SATINADO

EM-10452

INDICACIONES PARA LA APLICACION

- **EMUCRIL BARNIZ SATINADO** se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola aerográfica..
- Dilución: Brocha o rodillo: 0-5%
Pistola aerográfica: 5-15%
- Disolvente a emplear: Disolvente Aguarrás puro o simil.
- Agitar antes de su aplicación, hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- La temperatura del ambiente y del soporte no deberán ser inferiores a 5°C ni superiores a 40°C y la humedad ambiental deberá ser inferior al 85%.
- Limpieza de utensilios con Emucril Limpiamanos y Utiles o los disolventes mencionados.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

La superficie a pintar deberá estar limpia y exenta de polvo, grasas, ceras, sal, etc.

Aplicar una primera capa diluída del 15-20% para asegurar una buena penetración del producto. Transcurridas 16-24 horas como mínimo, lijar suavemente, eliminar el polvo y aplicar las capas siguientes sin diluir.

SUPERFICIES YA BARNIZADAS:

Si el barniz está en buen estado, limpiar a fondo, lijar suavemente, eliminar el polvo y aplicar EMUCRIL BARNIZ SATINADO.

Si el Barniz está en mal estado, poco adherido, agrietado, desconchado, etc, eliminarlo por completo y proceder como se ha descrito para superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 35°C ni inferiores a 5°C, es de 4 años.

Se presenta en envases metálicos litografiados de 750ml. Y 2,5 litros.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Inflamable. Consultar ficha de seguridad.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 951 135 936 o escriba a comercial@pinturase mucril.com