

Ficha Técnica EMUCRIL STANDARD

EM-10214

DESCRIPCION

Pintura plástica mate formada por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, pigmentos y aditivos especiales para la decoración y protección en exteriores e interiores, de excelente cubrición, resistencia y lavabilidad.

Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción . Buena cubrición y blanca.



USOS

Decoración de interior y exterior.

Aplicable sobre cemento, hormigón, yeso, escayola, piedra, gotéale, temple, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

ACABADO: MATE

VISCOSIDAD: 15000-17000 (mPa.s) (20 rpm, husillo R6)

DENSIDAD: 1,62-1,64 g/ml

BLANCURA BERGER: 88-90

CONTENIDO SOLIDO EN PESO: 62+-1%

SECADO: (dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental):

TACTO: 10-20 minutos

REPINTADO: 2-3 horas

TOTAL: 10-15 días

RENDIMIENTO: 7 a 8 M2/LT a 50µm secas (Dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte)

DILUYENTE: Agua

Ficha Técnica EMUCRIL STANDARD

EM-10214

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

Emucril Estándar se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola aerográfica. Las superficies a pintar deben estar exentas de grasa, salitre, pintura en mal estado, etc. Si la superficie a pintar ya está pintada, hay que eliminarla totalmente la pintura en el caso de estar en mal estado o mal adherida.

Aplicar una primera mano diluyendo con un 35-45% de agua, en el caso de superficie nueva. Sobre superficies ya pintadas en buen estado diluir con un 10-25% de agua, una vez seca aplicar una segunda mano diluyendo la pintura con un 10-20% de agua. Los útiles de trabajo se limpian con agua inmediatamente después de su uso..

No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos de 10% de humedad relativa).

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.

El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

Se envasa en botes de plástico serigrafiados 750 ML, 4LT Y 12 LT

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 951 135 936 o escriba a comercial@pinturasemucril.com