

Ficha Técnica

EMUCRIL PAREDES Y TECHOS

EM-10288

DESCRIPCION

Pintura Plástica Mate

Pintura plástica mate a base de copolímeros acrílicos. Muy buena adherencia a los distintos materiales utilizados en la construcción, buena cubrición y excelente blancura.



USOS

Superficies murales de interior/externo.
Obra

COMPOSICIÓN

LIGANTE: Copolímeros acrílicos en dispersión.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Bióxido de titanio rutilo, carbonato cálcico y silicato magnésico.

ADITIVOS: Dispersantes, humectantes, biocidas, fungicidas, coloides protectores, plastificantes, coalescentes y antiespumantes.

DILUYENTE: Agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACABADO	Mate
VISCOSIDAD	130 ± 30 Poises
DENSIDAD	1,58 ± 0,1 K/L
BLANCURA.....	> 100 (Blancura Berguer a 200 micras)
CONTENIDO SÓLIDOS EN PESO.....	64% ± 1%
CONTENIDO MAX. COV PERMITIDO 2010	40 gramos/litro
CONTENIDO MAX. COV DEL PRODUCTO	10 gramos /litro
SECADO TACTO	30 - 40 minutos
SECADO REPINTADO.....	3 - 4 horas
SECADO TOTAL	14 - 21 días
RENDIMIENTO	8 - 10 m ² /l

Ficha Técnica

EMUCRIL PAREDES Y TECHOS

EM-10288

INDICACIONES PARA LA APLICACION

- **EMUCRIL INT/EXT PROF** se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola. Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto antes de su uso.
- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos de 10% de humedad relativa).
- Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera con un máximo del 20% de agua, en función de la porosidad del soporte. La segunda mano de acabado diluir con un máximo del 10% de agua. En la aplicación con pistola airless la dilución variará según la boquilla empleada y la presión utilizada.
- Secaje a 25°C y 65% de humedad relativa: El producto no mancha al cabo de una hora y se puede repintar a las 3 -4 horas.
- Rendimiento: 8- 10 m² por litro y mano, según acabado.
- Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.
- No se recomienda lavar las paredes hasta transcurridos 21 días.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

Asegurarse de que el soporte esté bien limpio y seco. Controlar que la superficie sea consistente y firme sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos adecuados. En los casos que sea necesario uniformar la absorción y consolidar la superficie, aplicar una mano de "Fijativo Penetrante F-1 EMUCRIL". A continuación aplicar **EMUCRIL INT/EXT PROF** como se ha indicado.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Cerciorarse de que el soporte sea compacto y firme. Controlar cuidadosamente el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y no perfectamente adheridas. Reparar convenientemente las imperfecciones, y proceder como se ha indicado para las superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años. Se envasa en envases de 20 kg.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. Productos no inflamables. No apto para uso infantil. Apto para uso doméstico. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que los solicite.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturase mucril.com